



北京凯科瑞

全能硅油：

TKRSIL 8890

- ◆ 适用于多种织物——适用于棉梭织、针织和色织纺织品，亦可用于涤棉产品；
- ◆ 用量少，效果佳——同样手感，用量只需普通氨基硅油的一半；
- ◆ 手感突出——赋予织物绵软、丰满、自然的手感；
- ◆ 乳液产品稳定性高——耐高温、强碱和高剪切力，不破乳、不漂油；
- ◆ 极低黄变和色变——可与增白剂同浴，用于漂白织物；
- ◆ 可与酵素同浴，而不影响酶活——节水、省时，提高生产效率；
- ◆ 易回修改染——解决染厂后顾之忧；



TKRSIL 8890 乳化方法:

(以配制1吨20%含固量硅油为例)

- 在反应釜中，依次加入乳化剂55kg，原油160kg，升温至45~50℃，充分搅拌均匀；
- 将冰醋酸2kg溶于50kg水中；
- 在不断搅拌下，将溶有冰醋酸的溶液慢慢加入釜中；
- 慢慢加入150kg的水，搅拌均匀；
- 加入剩余水，搅拌均匀；
- 搅拌溶解无块后，加醋酸调pH为6.0左右，过滤放料；
- 成品为无色透明乳液。



北京凯科瑞化学新材料有限公司 Beijing Chem-Creator New Chemical Material Co.,Ltd

地址: 北京朝阳区东四环中路39号 华业国际中心B座925室

Add: Room 925, B Building, Huaye International Center;

No. 39, 4th east ring Rd, Chaoyang District, Beijing

电话/Tel: (86)010-85711071

传真/Fax: (86)010-85711072

邮箱/Email: postmaster@chem-creator.com

网址/Internet: www.chem-creator.com